



Brüssel, den 22. August 2017
(OR. en)

11705/17
ADD 1

MI 585
ENT 179
COMPET 572
DELACT 139

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission

Eingangsdatum: 21. August 2017

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Nr. Komm.dok.: C(2017) 5389 final ANNEX 1

Betr.: ANHÄNGE zur DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION über die Bedingungen für die ohne Prüfung erfolgende Klassifizierung von Brettschichtholzprodukten, für die die harmonisierte Norm EN 16351 gilt, und von Furnierschichtholzprodukten, für die die harmonisierte Norm EN 14374 gilt, in Bezug auf ihr Brandverhalten

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2017) 5389 final ANNEX 1.

Anl.: C(2017) 5389 final ANNEX 1



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 3.8.2017
C(2017) 5389 final

ANNEX 1

ANHÄNGE

zur

DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU)/... DER KOMMISSION

**über die Bedingungen für die ohne Prüfung erfolgende Klassifizierung von
Brettschichtholzprodukten, für die die harmonisierte Norm EN 16351 gilt, und von
Furnierschichtholzprodukten, für die die harmonisierte Norm EN 14374 gilt, in Bezug
auf ihr Brandverhalten**

DE

DE

ANHANG

TABELLE 1 BRANDVERHALTENSKLASSEN FÜR BRETTSCHEICHTHOLZPRODUKTE UND FURNIERSCHEICHTHOLZPRODUKTE FÜR WÄNDE UND DECKEN

Produkt¹	Produktbeschreibung	Durchschnittliche Mindestdichte² (kg/m³)	Mindestgesamtdicke (mm)	Klasse³
Brettschichtholzprodukte, für die die harmonisierte Norm EN 16351 gilt	Mindest-Schichtdicke von 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁴
Furnierschichtholzprodukte, für die die harmonisierte Norm EN 14374 gilt	Mindest-Furnierdicke von 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁵

¹ Gilt für alle Sorten und Klebstoffe, die unter die Produktnormen fallen.

² Behandelt gemäß Norm EN 13238.

³ Klasse gemäß Tabelle 1 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/364.

⁴ Klasse gilt für jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt.

⁵ Klasse gilt für jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt.

TABELLE 2
BRANDVERHALTENSKLASSEN FÜR BRETTSCHEICHTHOLZPRODUKTE
UND FURNIERSCHEICHTHOLZPRODUKTE
FÜR BODENBELÄGE

Produkt ⁶	Produktbeschreibung	Durchschnittliche Mindestdichte ⁷ (kg/m ³)	Mindestgesamtdicke (mm)	Klasse für Bodenbeläge ⁸
Brettschichtholzprodukte, für die die harmonisierte Norm EN 16351 gilt	Mindest-Schichtdicke von 18 mm und Deckschicht aus Kiefernholz	430	54	D _{FL} -s1 ⁹
Brettschichtholzprodukte, für die die harmonisierte Norm EN 16351 gilt	Mindest-Schichtdicke von 18 mm und Deckschicht aus Fichtenholz	400	54	D _{FL} -s1 ¹⁰
Furnierschichtholzprodukte, für die die harmonisierte Norm EN 14374 gilt	mit einer Mindest-Furnierdicke von 3 mm und Deckschicht aus Kiefernholz	480	15	D _{FL} -s1 ¹¹
Furnierschichtholzprodukte, für die die harmonisierte Norm EN 14374 gilt	mit einer Mindest-Furnierdicke von 3 mm und Deckschicht aus Kiefernholz	430	20	D _{FL} -s1 ¹²
Furnierschichtholzprodukte, für die die harmonisierte Norm EN 14374 gilt	mit einer Mindest-Furnierdicke von 3 mm und Deckschicht aus Fichtenholz	400	15	D _{FL} -s1 ¹³

⁶ Gilt auch für Treppenstufen.

⁷ Behandelt gemäß Norm EN 13238.

⁸ Klasse gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/364.

⁹ Klasse gilt für jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt.

¹⁰ Klasse gilt für jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt.

¹¹ Klasse gilt für jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt.

¹² Klasse gilt für jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt.

¹³ Klasse gilt für jedes Substrat oder jeden dahinterliegenden Luftspalt.